

ACRIFILL 9004/20 BIANCO

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
594.20B.001	Smalto acrilico bianco a due componenti opaco. 2k white matt acrylic self-sealer finishing's, non-yellowing kind

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
- Ottima copertura \ High built - Rapidità di essiccazione \ Fast drying - Utilizzabile come fondo-finitura \ Also for self-sealing purposes	- Non ingiallente \ Non-yellowing - Ottima distensione \ Good film floating - Ottimo disegno del poro \ Good pore design

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Particolarmente indicato per la laccatura di manufatti in legno pregiati a poro aperto per il "disegno del poro" che conferisce. Suggested for high quality white coating of wooden boards, especially for open pore finishing's.

5) Applicazione \ Way of use:
a spruzzo spray

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ Appearance	: liquido denso \ thick liquid
Colore \ Color	: bianco \ white
Residuo solido \ Solid content (peso \ weight, +2%)	: 48%
COV (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, +2%)	: 52%
Densità volumetrica \ Specific gravity (Kg./dm ³ , +2%)	: 1,12 Kg./dm ³
Viscosità prodotto in latta \ Viscosity in can (F6, + 10")	: 70 sec.
Visc. miscela all'applic. \ Vx at the use (DIN 4, sec., +3")	: 15 sec.

7) Componente B e catalisi \ Curing agent and ratio:	% peso \ weight	% volume
B-9002 N.I.	10	10
Residuo secco / solid content (± 2%)	: 35%	

8) Caratteristiche applicative \ Application characteristics (20 °C):	
Resa per mano \ Yield, each layer (gr./m ²)	: 120-160 gr./m ² prodotto umido \ wet product
Durezza al graffio \ Scratch hardness (UNI 10782)	: 2H
Numero di mani consigliate \ Suggested layers	: da \ from 2 a \ to 4
Opacità disponibili \ Available sheen (ang. misura/meas. 60°)	: 20 gloss

9) Essiccazione \ Drying (20 °C, R.U. 45-65.%):			
Pot-life:	: 24 ore \ hours	Essiccazione \ Drying	: 8 ore \ hours
Fuori polvere \ Dust free	: 20 min.	Accatastabile \ Stack ability	: 24 ore \ hours
Fuori impronta \ Touch free	: 30-60 min.	Imballabile \ Pack ability	: 48 ore \ hours

10) Essicc. in tunnel \ Drying in tunnel (U.R. 45-65%):	Temperat.	Tempo \ Time
Flash off	30 °C	20 min.
Aria laminare \ Laminar air		
Raffreddamento \ Cooling		

11) Preparazione miscela \ Mixture preparation steps:	% peso \ weight	% volume
ACRIFILL 9004/20 BIANCO	= 100	= 100,0
B-9002 N.I.	= 10	= 10,0
MAX THINNER 150	= 40-50	= 40-50
----- miscelare bene \ Mix well -----		

12) Acceleranti, catalizzatori, diluenti alternativi \ Alternative accelerators, curing agents & thinners:
MAX THINNER 150

13) Preparazione del substrato \ Substrate preparation:
Può essere applicato su qualunque tipo di fondo acrilico 2K carteggiato con grana 320 oppure come fondo-finitura a più mani. <i>This product can be applied over any 2k acrylic sealer previously sanded with 320 abrasive paper. It's also fit as self-finishing's product.</i>

14) Cosa fare in caso di \ Tips & tricks :

15) Confezioni \ Packaging:
ACRIFILL 9004/20 BIANCO : Kg.25
B-9002 N.I. : L.12,5 - L.5 - L.2,5

16) Modalità stoccaggio \ Storing:
L'Acrifill 9004/20 Bianco ed il suo catalizzatore (B-9002 N.I.) non sono soggetti a scadenza se conservati in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori. <i>Acrifill 9004/20 and its curing agent (B-9002 N.I.) do not have an expiring date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.