

ACRILUX 9051

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
598.991.003	Vernice poliaccrilica lucida a due componenti, a base solvente. 2k polyacrylic high gloss top finishes, solvent based

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
- Ottima copertura \ High built - Elevata elasticità \ Top flexibility - Rapidità di essiccazione \ Fast drying - Anche per esterni \ Also suitable for outdoor	- Alta trasparenza \ High transparency - Ottime proprietà anti ingiallenti \ Excellent non-yellowing properties - Facile da lucidare / Easy to be buffed

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Particolarmente indicato per la preparazione e la verniciatura ad effetto trasparente lucido di manufatti pregiati ove sia richiesto un ciclo antingiallente lucido. Adatto per la sovra verniciatura di laccature bianche e per esterni. Particularly suitable for the preparation and coating of high-quality items with a high gloss transparent effect where a shining anti-yellowing cycle is required. Suitable for overcoating white lacquers and for outdoor use.

5) Applicazione \ Way of use:			
a spruzzo convenzionale <i>conventional spray gun systems</i>	a spruzzo airmix <i>airmix spray equipments</i>		

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ Appearance	: liquido \ liquid
Colore \ Color	: trasparente \ clear
Residuo solido \ Solid content (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 40%
COV (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 60%
Densità volum. \ Specific gravity (Kg/dm ³ , $\pm 1\%$)	: 0,93 Kg/dm ³
Viscosità prodotto in latta \ Vx. in can (DIN 4, sec., $\pm 5''$)	: 75 sec.
Visc. miscela all'applic. \ Vx at the use (DIN 4, sec., $\pm 3''$)	: 15 sec.

7) Componente B di catalisi \ Curing agent ratio:	% peso \ weight	% volume
B-9000 PLUS	50	50
Residuo secco parte B / solid content ($\pm 2\%$)	: 40%	

8) Caratteristiche applicative \ Application characteristics (20°C):	
Resa per mano \ Yield, each layer (gr/m ²)	: 130-150 gr/m ² , film umido \ wet film
Numero mani consigliate \ Suggested layers	: 1
Opacità \ Available sheen (gloss, ang. Mis. \ measure 60°)	: 95 (alto lucido \ high gloss)

9) Essiccazione \ Drying (20 °C, R.U. 45-65%):			
Pot-life	: > 4 ore \ hours	Essiccazione \ Drying	: 24 ore \ hours
Fuori polvere \ Dust free	: 15-20 min.	Spazzolabile \ Buff-ability	: > 48 ore \ hours
Fuori impronta \ Touch free	: 3 ore \ hours	Imballabile \ Packability	: 48 ore \ hours
Accatastabile \ Stack ability	: 24-48 ore \ hours		

10) Essicc. in tunnel \ Drying in tunnel (U.R. 45-65%):	Temperat.	Tempo \ Time
Flash off	30 °C	20 min.
Aria laminare \ Laminar air		
Raffreddamento \ Cooling		

11) Preparaz. della miscela \ Mixture preparation steps:	% peso \ weight	% volume
ACRILUX 9051	= 100	= 100,0
B-9000 PLUS	= 50	= 50,0
MAX THINNER LUX	= 10-30	= 10,0-30,0
----- miscelare bene \ Mix well -----		

12) Acceleranti, catalizzatori, diluenti alternativi \ Alternative accelerators, curing agents & thinners:
B-9007 PLUS Più rapido / Faster in drying

13) Preparazione del substrato \ Substrate preparation:
Può essere applicato su qualunque tipo di fondo poliuretanico, poliestere or UV preventivamente carteggiati con carta abrasiva a grana 400 al massimo (oltre, a carteggiature più fini, c'è il rischio di scarsa adesione). Il prodotto è facilmente spazzolabile con i tradizionali sistemi di lucidatura. <i>It can be applied over any type of polyurethane, polyester or UV primer previously sanded with maximum sanding paper 400-grit (beyond that, if finer sanded, there is a risk of poor adhesion). The product is easily brushed with conventional polishing systems.</i>

14) Cosa fare in caso di \ Tips & tricks:

15) Confezioni \ Packaging:
ACRILUX 9051 : L.25 - L.5
B-9000 PLUS : L.12,5 - L.2,5
MAX THINNER LUX : L.25

16) Modalità stoccaggio \ Storing:
L'Acrilux 9051 ed il suo catalizzatore non sono soggetti a scadenza se conservati in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori. <i>Acrilux 9051 and its curing agent do not have any expiring date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information in this sheet is based on our best current knowledge. Therefore, it should not be construed as a guarantee of specific properties or assumption of responsibility. Please consult our laboratory for any subject matter not covered in this data sheet. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with woods in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.