

B-xxxx (tutte le sigle / all kinds)

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
vedi tabella sotto <i>check the table below</i>	Soluzione di resine di varia natura, principalmente poli-isocianiche, disciolte in solventi organici studiate per ottenere l'indurimento delle rispettive parti A tramite reazione di polimerizzazione <i>Solution of various types of resins, mainly poly-isocyanates, dissolved in organic solvents designed to harden the respective parts A through a polymerization reaction.</i>

3) Caratteristiche principali dei vari prodotti \ Main characteristics of the several products:

CODICE Code	Descrizione Description	U.M.	Specific gravity (Kg/dm³)	% solid content (±2%)			Non-yellowing properties	Fastness in drying	Brevi informazioni Brief indications
				Min. 1, Max 5					
			CAT.NN.112	B-112	L.	1,000	44	1	
CAT.NN.160	B-1605	L.	1,000	19	5	1	Per isolante vinilico For vinyl insulator		
CAT.NN.029	B-29	L.	0,950	24	1	5	Per fondi e opachi PU trasparenti, per climi mediamente caldi For PU clear base and topcoats, for climate with hot average temperature		
CAT.NN.031	B-31	L.	0,960	31	1	4	Per fondi e opachi PU trasparenti, alto riempimento For PU clear base and topcoats, high built		
CAT.NN.032	B-32	L.	0,960	26	1	3	Per fondi PU pigmentati, elastico, a lungo pot-life. For pigmented PU base coats, elastic, with an extended pot life		
CAT.NN.033	B-33	L.	0,960	28	1	3-4	Per fondi e opachi PU trasparen., impiego generale, alto secco e buona copertura e bagnamento For PU clear base and topcoats, general purpose, high built & solid and good wetting properties		
CAT.NN.035	B-33 HS	L.	0,960	27	2	4	Per fondi/opachi PU trasparen., impiego generale, buon resid. secco e copertura. Rapido. For PU clear base and topcoats, general purpose, high built & solid and coverage. Fast drying.		
CAT.NN.039	B-38	L.	0,960	24	1	2	Per fondi e opachi PU trasparenti, a lungo pot-life For PU clear base and topcoats, with long pot-life		
CAT.NN.043	B-43	L.	0,960	27	2	4	Per fondi PU e opachi trasparenti e pigmentati (nei colori saturi) For clear and pigmented (in dark colors) PU base and topcoats		
CAT.NN.504	B-504	L.	0,891	3,2	5		Per PRIMER ANCORANTE per METALLO 504 For PRIMER ANCORANTE per METALLO 504		
CAT.NN.034	B-5034	L.	0,950	25	1	3-4	Per fondi e opachi PU trasparenti For clear PU base and matt topcoats		
CAT.NI5.058	B-5058 N.I.	L.	0,950	24	4	3	Per finiture laccate PU, ridotto ingiallimento - rapido nell'essiccazione For pigmented PU topcoats, reduced yellowing and fast drying		
CAT.NN.555	B-555	L.	0,910	14	5	4	Per finiture UREA MELAMMINA a cat. acida della serie UREFIN, non per PU For UREA-MELAMMINE finishing's, acid cured (series UREFIN) – not for PU		
CAT.NI.058	B-58 N.I.	L.	0,950	25	4	4	Per finiture laccate PU, ridotto ingiallimento - rapido nell'essiccazione For pigmented PU topcoats, reduced yellowing and fast drying		
CAT.NI.620	B-620 PLUS	L.	0,970	25	4-5	3-4	Per fondi e opachi PU sia trasparenti che bianchi, non ingiallente For clear and white PU top finishing's, non-yellowing kind		

CODICE Code	Descrizione Description	U.M.	Specific gravity (Kg./dm ³)	% solid content (±2%)	Non-yellowing properties	The fastness of the drying	Brevi informazioni Brief indications
			Min. 1, Max 5				
CAT.NI.631	B-631 N.I.	L.	1,000	25	4-5	3-4	Per opachi PU bianchi, non ingiallente For white PU top finishing's – non yellowing
CAT.NN.064	B-64	L.	1,000	22	1	3	Catalizzatore elastico per fondi PU bianchi. Rapido nell'essiccazione The elastic catalyst for white PU primers. Fast drying
CAT.NN.066	B-66	L.	0,960	25	4-5	5	Per effetto ceramica For ceramic effect
CAT.RI.702	B-702 R.I.	L.	1,000	33	3-4	3	Per PU opachi ad elevata durezza, ottimo bagnamento, non ingiallente For PU top finishing with anti-scratch, good wetting, non-yellowing properties
CAT.NN.072	B-72 N. I	L.	0,940	25	4-5	4	Per finiture bianche pigmentate. Ottimo bagnamento e proprietà non ingiallenti For white high gloss pigm. finishings. Excellent wetting, non-yellowing
CAT.NN.721	B-721 N.I.	L.	0,99	28	4-5	5	Per PU lucidi, alta brillantezza, non ingiallente For high gloss top finishing's, best gloss level, non-yellowing
CAT.NN.776	B-776 N.I.	L.	1,000	36	4-5	4	Per parquet e scale pedonabili, resistente al graffio
CAT.NN.737	B-737	L.	0,980	40	1	3	Per PU lucidi, non per bianco, alta pienezza e elevata brillantezza For high gloss PU (not white color), high built and high gloss
CAT.NI.737	B-737 N.I.	L.	0,980	33	4-5	4.5	Per PU lucidi, spazzolabile. Alta copertura, e rapido - Non ingiallente. For high gloss PU (also in white color), high built, fast - Non yellowing
CAT.NI.736	B-737 PLUS	L.	1,000	39	5	3-4	Per PU lucidi, alta brillantezza, non ingiallente For high gloss top finishing's, best gloss level, non-yellowing
CAT.NI.790	B-790	L.	0,99	44	1	2	Per PU lucidi, alta brillantezza, non ingiallente For high gloss top finishing's, best gloss level, non-yellowing
CAT.NN.080	B-80	L.	1,000	33	1	2	Per isolante PU classico For PU insulators, classic kind
CAT.NI.820	B-820 N.I.	L.	0,940	25	4-5	3	Per la serie PUREX per esterni, non ingiallente For PUEX's series, for exterior and non-yellowing
CAT.NI.900	B-9000 PLUS	L.	0,960	40	5	2	Per acrilici trasparenti e pigmentati lucidi, interni o esterni, non ingiallente For glossy acrylic clear and pigmented, interior and exterior – non-yellowing
CAT.NI.902	B-9002 N.I.	L.	0,970	37	5	1-2	Per acrilici trasparenti e pigmentati opachi, interni o esterni, non ingiallente For mat acrylic clear and pigmented, interior and exterior – non-yellowing
CAT.NI.904	B-9004 PLUS	L.	0,960	40	5	2-3	For matt clear and pigmented ACR, indoor only. Non-yellowing kind. Per ACR opachi trasparenti e pigmentati, solo per interni. Non ingiallente.
CAT.NI.907	B-9007 PLUS	L.	1,000	46	5	4	Per acrilici lucidi, interni o esterni, non ingiallente For glossy acrylic clear and pigmented, interior and exterior – non-yellowing
CAT.NI.928	B-9028 N.I.	L.	1,080	60	5	4	Per acrilici, principalmente lucidi, interni o esterni, non ingiallente Mainly for glossy pigmented acrylic, interior and exterior – non-yellowing
CAT.NN.097	B-97	L.	0,950	25	1	3	Per fondi PU pigmentati, buona elasticità e lungo pot-life. For pigmented PU white primers, good flexibility and long pot-life
BSB.001.001	BLAZE-STOP B	Kg.	0,950	26	4-5	3	Per PU ignifughi in classe 1 di reazione al fuoco - non ingiallente For PU in Italian Class 1 of Fire Reaction - non-yellowing
EBP.001.001	EBS B-2019 N.I.	Kg.	1,000	30	4	3	Per ignifughi in EUROCLASSE Bs2d0, norma EN-135011 - non ingiallente For FR PU in EUROCLASS Bs2d0, standard EN-135011 - non-yellowing

4) Campi di utilizzo \ Range of use:

Riferirsi alle informazioni fornite per la rispettiva parte A del prodotto
 Refer to the information provided for the part A

5) Applicazione \ Way of use:

Riferirsi alle informazioni fornite per la rispettiva parte A del prodotto
 Refer to the information provided for the part A

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):

Aspetto \ Appearance	: liquido di bassa viscosità \ Low viscosity liquid
Colore \ Color	: da incolore a leggermente paglierino \ from colourless to pale yellow

7) Preparaz. miscela \ Mixture preparation steps:
% peso \ weight
% volume

Riferirsi alle informazioni fornite per la rispettiva scheda tecnica della parte A del prodotto
 Refer to the information provided in the TDS of the part A

8) Confezioni standard \ Standard packaging:

Riferirsi alle informazioni fornite nel listino prezzi
 Refer to the information provided in the price list

9) Modalità stoccaggio \ Storing:

Riferirsi alle informazioni fornite per la rispettiva parte A del prodotto
 Refer to the information provided for the part A

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained in this sheet is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.