

ES ZERO GLOSS S2K NATURALE

1) Codice \ Code: ESS.01I.001	2) Descrizione \ Description: Vernice acrilica trasparente a due componenti ad effetto naturale, utilizzabile anche come fondo-finitura. <i>Two-pack acrylic clear paint with a natural effect, which can also be used as a self-sealer.</i>
---	---

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
• Rapidità essiccazione \ Fast drying	• Non ingiallente \ Non-yellowing

4) Campi di utilizzo \ Range of use: Particolarmente indicato per la verniciatura di pannelli e manufatti in legno a poro aperto ad effetto naturale. <i>Particularly suitable for open-pore, natural-effect painting of wooden panels and wooden items.</i>

5) Applicazione \ Way of use:			
a spruzzo convenzionale <i>conventional spray</i>			

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20°C):	
Aspetto \ Appearance	: liquido \ liquid
Colore \ Color	: biancastro \ milky look
Residuo solido \ Solid content (peso \ weight, +2%)	: 17%
COV (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, +2%)	: 83%
Densità volumetrica \ Specific gravity (Kg/dm ³ , +2%)	: 0,96 Kg/dm ³
Viscosità prodotto in latta \ Vx in can (DIN 4, +5 sec.)	: 65 sec.
Visc. miscela all'applic. \ Vx at the use (DIN 4, sec., +3)	: 15 sec.

7) Componente B e catalisi \ Curing agent and ratio:	% peso \ weight	% volume
B-9002 N.I.	10	10
Resid. secco parte B / solid content part B (+ 2%)	: 37	

8) Caratteristiche applicative \ Application characteristics (20 °C):	
Resa per mano \ Yield, each layer (gr/m ²)	: 120-160 gr/m ² (film umido \ wet film)
Numero di mani consigliate \ Suggested layers	: fino a 2 \ up 2 layers (bagnato su bagnato \ wet on wet)
Opacità disponibili \ Available sheen (ang. misura/meas. 60°)	: 4 ±2 gloss

9) Essiccazione \ Drying (20 °C, R.U. 45-65%):			
Pot-life:	: 12 ore \ hours	Essiccazione \ Drying	: 12-24 ore \ hours
Fuori polvere \ Dust free	: 20-30 min.	Accatastabile \ Stack ability	: 12-24 ore \ hours
Fuori impronta \ Touch free	: 30-60 min.	Imballabile \ Pack ability	: 48 ore \ hours

10) Essicc. in tunnel \ Drying in tunnel (U.R. 45-65%):	Temperat.	Tempo \ Time
Flash off	30 °C	20 min.
Aria laminare \ Laminar air		
Raffreddamento \ Cooling		

11) Preparaz. della miscela \ Mixture preparation steps:	% peso \ weight	% volume
ES Zerogloss S2K Naturale	= 100	= 100,0
B-9002 N.I.	= 10	= 10,0
MAX THINNER 150	= 30-40	= 30-40
----- miscelare bene \ Mix well -----		

12) Acceleranti, catalizzatori, diluenti alternativi \ Alternative accelerators, curing agents & thinners:

MAX THINNER 203

13) Preparazione del substrato \ Substrate preparation:

Può essere applicato su qualunque tipo di fondo acrilico 2K carteggiato con carta abrasiva a grana 320 oppure utilizzato come fondo finitura con carteggiatura intermedia.

This product can be applied over any 2k acrylic sealer previously sanded with abrasive sanding papers 320-grit, or it can be used as self-sealer with sanding in between the layers.

14) Cosa fare in caso di \ Tips & tricks:
15) Confezioni \ Packaging:

ES Zerogloss S2K Naturale : L.25, L.5

B-9002 N.I. : L.5 - L.2,5

16) Modalità stoccaggio \ Storing:

ES Zerogloss S2K Naturale ed il suo catalizzatore (B-9002 N.I.) non sono soggetti a scadenza se conservati in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori.

ES Zerogloss S2K Naturale and its curing agent (B-9002 N.I.) do not have an expiring date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained in this sheet is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.