

RITARDANTE AC

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
AUS.RT.001	Extra ritardante puro per poliuretani
	Pure extra retarder for polyurethane and nitrocellulose finishing's

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
• Evaporazione lenta \ Slow evaporation rate	Dilatante \ Floating properties

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Indicato come ritardante per finiture poliuretaniche lucide da aggiungere al 20% nella miscela. Aggiunto nella misura del 10% alle vernici nitrocellulosiche, previene l'effetto "nebbia" (sbiancamento) tipico degli ambienti umidi. Suggested as retarder to be add in the high gloss finishing's mixture (generally 20%) Added at a rate of 10% to nitrocellulose paints, it prevents the 'fogging effect ' (bleaching) typical of humid environments.

5) Applicazione \ Way of use:			
a spruzzo			
spray			

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ Appearance	: liquido \ liquid
Colore \ Color	: incolore \ colourless
Odore \ Smell	: tipico \ typical
Residuo solido \ Solid content (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 0%
COV (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 100%
Densità volumetrica \ Specific gravity (Kg/dm ³)	: 0,97 Kg/dm ³

7) Confezioni \ Packaging:	
RITARDANTE AC	: L.25 - L.5

8) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori. The product is not subject to expiry if stored in a cool place (20°C) and in the original containers. After use, close the containers carefully.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained in this sheet is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation conditions (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.