

VEICOLO GLZ-S

1) Codice \ Code: VCS.530.001	2) Descrizione \ Description: Soluzione incolore per la formulazione di glaze uniformanti a base solvente. <i>Colorless solution for the formulation of solvent-based wiping glazes.</i>
---	---



Esempi di effetto glaze a poro marcato realizzato con SOLVASHADE + VEICOLO GLZ-S
Examples of marked pore glaze effect achieved with SOLVASHADE + VEHICLE GLZ-S

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
• Effetto invecchiato a poro scuro \ <i>Dark pore, old style look</i>	• Di facile utilizzo \ <i>Easy to be used</i>

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Indicato per ottenere effetti anticati (tipo arte povera) tramite la preparazione di una soluzione con aggiunta del 10-20% di concentrati preferibilmente della serie SOLVASHADE oppure, in subordinata, UNICOLOR (ed eventualmente del diluente NITRO THINNER 110) per ottenere un colore pronto all'uso. <i>Suitable for obtaining antique effects (arte povera type) by preparing a solution with the addition of 10-20% of concentrates preferably from the SOLVASHADE series or, in subordinate, UNICOLOR (and possibly NITRO THINNER 110 thinner) to obtain a ready-to-use colour.</i>

5) Applicazione \ Way of use:
a spruzzo convenzionale, pennello o rullo, seguiti da rimozione con straccio. <i>conventional spray system, brush or roller application followed by wiping off.</i>

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido \ <i>liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: ambrato \ <i>amber color</i>
Residuo solido \ <i>Solid content (peso \ weight, ± 2%)</i>	: 22%
COV (Comp. Org. Volat.) \ <i>VOC (peso \ weight, ± 2%)</i>	: 78%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity (Kg/dm³, ±2%)</i>	: 0,94 Kg/dm³
Viscosità prod. in latta \ <i>Viscosity in can (d4, ± 5 sec.)</i>	: 15-20 sec.

7) Prepar. della miscela \ Mixture preparation steps:	% peso \ weight	% volume
VEICOLO GLZ-S	= 80-90	= 80-90,00
SOLVASHADE (qualsiasi colore \ <i>any color</i>)	= 10-20	= 10-20,00
NITRO THINNER 110	= 10-50	= 10-50,00
----- miscelare bene \ <i>Mix well</i> -----		

8) Preparazione del substrato \ Substrate preparation:
A spruzzo, pennello o rullo direttamente su legno massello o impiallacciato di essenza con poro marcato (carteggiato con carta abrasiva a grana 180-220). Immediatamente dopo l'applicazione procedere all'asportazione dell'eccedenza di tinta con panno in cotone (o microfibra). Procedere poi con l'applicazione di fondo e di finitura tradizionale. <i>Spray, brush or roller directly onto solid wood or veneered wood with marked pores (sanded with 180-220 grit sandpaper). Immediately after application, remove excess paint with a cotton (or microfibre) cloth. Then proceed with the traditional primer and top coat application.</i>

9) catalizzatori, acceleranti, diluenti alternativi \ Alternative curing agents, accelerators, & thinners:

ADDITIVO RTD-S: per applicazioni a straccio, da solo o in taglio con NITROTHINNER 110
or wiping stain, used alone or in combination with NITROTHINNER 110

10) Confezioni \ Packaging:

VEICOLO GLZ-S : L.25, L.5

11) Modalità stoccaggio \ Storing:

Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali.
Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori.

The product is not subject to expiry if stored in a cool place (20°C) and in the original containers.

After use, close the containers carefully.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained in this sheet is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.